



Uputstvo za održavanje

- **Za svakodnevno čišćenje**

Najbolje je nastale nečistoće smesta obrisati mekom krpom. Mrlje bi trebalo isprati topлом vodom, a za čišćenje upotrebiti meku krpu od mikrovlakana i obični deterdžent ili sredstva za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu (Cif, Ajax, Mr. Muscle, Meglio i sl.). Površinu uvek čistiti kružnim pokretima.

- **Za otpornije mrlje i mrlje koje su nastale prolivanjem tečnosti kao što su kafa, čaj, sokovi od voća i povrća, crveno vino, kečap, mastilo, hemijska olovka...**

Prolivenu mrlju smesta obrisati mekom krpom i površinu isprati topлом vodom. Za otpornije mrlje na mat površinama upotrebiti krpicu za čišćenje (sunđer -Vileda Glitzi) i očistiti razređenom varikinom ($\frac{3}{4}$ varikina : $\frac{1}{4}$ voda) ili finim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Površinu nekoliko puta isprati topлом vodom i obrisati mekom suvom krpom. Za čišćenje sjajnih površina upotrebljavati meku krpu i fino polirno sredstvo.

- *tragovi od tvrde vode*

Za otklanjanje ovakvih mrlja najbolje je koristiti sredstva za odstranjivanje kamenca koja se koriste u domaćinstvu (sredstva za čišćenje kupatila). Na površinu naneti sredstvo i ostaviti da deluje 2-3 minuta. Uzeti meku krpu od mikrovlakana i trljati površinu kružnim pokretima. Nakon trljanja, površinu nekoliko puta isprati topлом vodom i obrisati mekom suvom krpom.

- **Ogrebotine i zarezi**

Nikada ne seckajte i ne režite direktno na granmatrix radnoj površini. Obavezno koristite dasku za sečenje.

Na bojama tamnijih nijansi i jače pigmentiranim uniform bojama tragovi korišćenja u vidu zareza i ogrebotina od svakodnevne upotrebe mnogo su primetniji nego na svetlijim bojama sa teksturom.

Granmatrix je homogen po celom svom preseku, tako da površina može da se potpuno obnovi, a manje mrlje i zarezi otkloniti. Za ovakve korekcije je potrebno malo veštine i najčešće odgovarajuće rotacione polirke, pa je najbolje obratiti se onome ko Vam je ploču ugradio.

Dublje zareze i ogrebotine treba izbrusiti polir papirom granulacije 180-220 dok se ne uklone. Nastavlja se brušenjem granulacijom 320 - 400, 600. Zatim celu površinu očistite finijim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine potrebno je brusiti šmirgl papirom granulacije do 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomernu površinu proizvoda potrebno je izbrusiti sve vidljive površine.